


TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

LINA STALOWA OCYNKOWANA EN 12385-4 6x7+FC
HOT DIP GALV. STEEL WIRE ROPE EN 12385-4 6x7+FC

DOSTAWCA / SUPPLIER

Przedsiębiorstwo "GÓRALMET" M. i J. Góral Sp. J.
Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów
Tel / fax: 014 6635260
www.goralmet.pl



TEST KONTROLNY NR
TEST CONTROL NO.

97/GM/2015

ROZMIAR/SIZE ⌀	Splot Strand				Masa/m. Weight/m. [kg]	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strenght [N/mm ²] [Mpa]	Obciąż. zrywające Breaking load [kN]
4 mm	RHRL				0.060	1770	9.4
5 mm	RHRL				0.091	1770	14.7

MATERIAŁ / MATERIAL
C7

POKRYCIE / COVERING
ocynk ogniowy / hot dip galv.

tolerancja wymiarów +/- 5%
dimensions tolerance +/- 5%

badania wykonał / tested by :
Przedsiębiorstwo "Góralmet"

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY
WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH,
ORYGINAŁ DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY
GÓRALMET

DATA / DATE

5.01.2015